

C

ソフト
(PE)
FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

Track® C

フォレスターデント
トラック C サーモフォーミング フォイル



包装に表示された日付までに使用してください。



< 25°C

密閉容器に入れ、外圧、直射日光及び湿気を避けて、25°C未満の室温で火気厳禁の場所に保管してください。



製品に同封の添付文書を必ずお読みください。



再使用禁止

**材質:**

ポリエチレン(PE)

サイズ:

直径: 125 mm 厚さ: 0.50 ~ 1.00 mm

特徴:

軟らかく(ソフト)、水に溶解しない材質のフォイルです。レジンや接着剤は着かないのでトランスマルク等に利用します。

用途:

トランスマルク

熱成型時間:

FORESTADENT社 歯科技工用吸引型成型器(トラック V)を使用した場合の推奨される温度と冷却時間です。(表1.)

厚さ (mm)	温度 (°C)	時間 (分)
0.5 mm	175	0:30 min
0.6 mm	175	0:30 min
1.0 mm	165	1:30 min

表1. FORESTADENT社 トラック Vによる加熱時間

参考:

SCHEU-DENTAL社 MINISTAR® / Biostar®による加熱時間。(表2.)

*- 使用前に必ず製品に添付された使用説明書を確認してください。

トラック C厚さ (mm) 時間(秒) コード

0.5 mm	30 sec	121
0.6 mm	35 sec	131
1.0 mm	55 sec	172

表2. SCHEU-DENTAL社 MINISTAR® / Biostar®による加熱時間